

シート物性 (KA-10)

進栄化成株式会社
品質管理部

		項目	単位	試験方法	KA-10	備考
物理的性質	1.	密度	g/cm ³	JIS K7112D	1.34	
	2.	粘度	dl/g	JIS K7390	0.63~	
	3.	収縮率	%(100°C・5分)	JIS K6734	-3.5/0.0	MD/TD
機械物性	1.	引張強度	MPa	JIS K7127	59.0/54.3	MD/TD
	2.	引張伸び	%	JIS K7127	390/490	MD/TD
	3.	引張弾性率	MPa	JIS K7127	2590/2320	MD/TD
	4.	引裂き強度	N/mm	JIS K7128-3	224/210	MD/TD
光学的性質	1.	ヘーズ	%	JIS K7105	1.96	
	2.	全光線透過率	%	JIS K7105	89.31	
	3.	T _m (融点)	°C	DSC	250.0	
熱的性質	1.	T _g (ガラス転移点)	°C	JIS K7121	65.0	
	2.	実用耐熱温度	°C	家庭用品品質表示法	70.0	
その他	1.	熱成形条件	°C	表面温度	95~115	
	2.	食品衛生性	—	厚生省告示370号	適合	

※本データは代表値であり保証値ではありません。