

## シート物性 (KA-20)

進栄化成株式会社  
品質管理部

		項目	単位	試験方法	KA-20	備考
物理的性質	1.	密度	g/cm <sup>3</sup>	JIS K7112D	1.34	
	2.	粘度	dl/g	JIS K7390	0.65~	
	3.	収縮率	%(100°C・5分)	JIS K6734	-2.0/-0.4	MD/TD
機械物性	1.	引張強度	MPa	JIS K7127	60.0/59.0	MD/TD
	2.	引張伸び	%	JIS K7127	390/460	MD/TD
	3.	引張弾性率	MPa	JIS K7127	2370/2500	MD/TD
	4.	引裂き強度	N/mm	JIS K7128-3	215/214	MD/TD
光学的性質	1.	ヘーズ	%	JIS K7105	1.47	
	2.	全光線透過率	%	JIS K7105	90.02	
	3.	T <sub>m</sub> (融点)	°C	DSC	250.0	
熱的性質	1.	T <sub>g</sub> (ガラス転移点)	°C	JIS K7121	65.0	
	2.	実用耐熱温度	°C	家庭用品品質表示法	70.0	
その他	1.	熱成形条件	°C	表面温度	95~115	
	2.	食品衛生性	—	厚生省告示370号	適合	

※本データは代表値であり保証値ではありません。