

## シート物性 (KA-50)

進栄化成株式会社  
品質管理部

		項目	単位	試験方法	KA-50	備考
物理的性質	1.	密度	g/cm <sup>3</sup>	JIS K7112D	1.34	
	2.	粘度	dl/g	JIS K7390	0.68~	
	3.	収縮率	%(100°C・5分)	JIS K6734	-3.7/-0.3	MD/TD
機械物性	1.	引張強度	MPa	JIS K7127	59.8/59.1	MD/TD
	2.	引張伸び	%	JIS K7127	370/490	MD/TD
	3.	引張弾性率	MPa	JIS K7127	2500/2460	MD/TD
	4.	引裂き強度	N/mm	JIS K7128-3	218/213	MD/TD
光学的性質	1.	ヘーズ	%	JIS K7105	0.94	
	2.	全光線透過率	%	JIS K7105	90.5	
	3.	T <sub>m</sub> (融点)	°C	DSC	255.0	
熱的性質	1.	T <sub>g</sub> (ガラス転移点)	°C	JIS K7121	66.0	
	2.	実用耐熱温度	°C	家庭用品品質表示法	70.0	
その他	1.	熱成形条件	°C	表面温度	95~115	
	2.	食品衛生性	—	厚生省告示370号	適合	

※本データは代表値であり保証値ではありません。